




 Producto Certificado Sellantes	COMITÉ TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN VENTANAS, FACHADAS LIGERAS, PUERTAS, PERSIANAS Y SUS COMPONENTES	 Asociación Española de Normalización y Certificación
	Ficha Técnica del sellante con Marca AENOR  , certificado nº:047/000249	
Nombre comercial: SILKRAF PURO Naturaleza química: SILICONA ACÉTICA		
Fabricante: KRAFFT, S.A. Fábrica: ANDOAIN (GUIPÚZCOA)		
1º.- CLASIFICACIÓN SEGÚN ISO 11600: G 25 LM		
2º.- DESCRIPCIÓN: Sellante de silicona monocomponente acetoxi		
3º.- APLICACIONES: Sellado en acristalamiento		
4º.- PROPIEDADES: Muy transparente, excelente adhesión		
5º.- INDICACIONES DE USO: <ul style="list-style-type: none"> - Temperaturas de aplicación: mínima: 5°C máxima: 40 °C - Alisamiento del producto: antes de 10 minutos 		
6º.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: <ul style="list-style-type: none"> - Aspecto: pasta tixotrópica - Dureza Shore A (DIN 53505): 14 - Recuperación elástica (EN 27389): 99 % - Módulo elástico 100% (EN 28339): 0,25 MPa - Resistencia a la tracción (EN 28339): 0,55 MPa - Elongación a rotura (EN 28339): 300 % - Capacidad de movimiento: 25 % - Temperatura de servicio: mínima:-40 °C máxima: +100 °C 		
7º.- ALMACENAMIENTO: <ul style="list-style-type: none"> - Conservación en lugar fresco y seco - Duración: 1 año 		
8º.- PRESENTACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> - Gama de colores: transparente, blanco, negro. 		
9º.- LIMPIEZA: <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de las manos: inmediatamente con lavamanos de taller 		
10º.- SEGURIDAD E HIGIENE: <ul style="list-style-type: none"> - Evitar el contacto del producto con la piel, los ojos y las mucosas. - En caso de contacto con los ojos, aclararlos bien con agua y consultar al médico - Utilizar el producto en locales bien ventilados 		
<p>Francisco José Sanz Iglesias, Presidente del AEN/CTC-047, CERTIFICA que el sellante cuyas características técnicas y prestaciones figuran en esta Ficha Técnica, fabricado por KRAFFT, S.A. en su factoría de ANDOAIN, está en posesión de la Marca AENOR  para sellantes para juntas y acristalamiento.</p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Comité Técnico de Certificación 047</p>  Asociación Española de Normalización y Certificación  Secretaría: ASEFAVE Príncipe de Vergara, 74 28006 Madrid </div>		
En Madrid, a 18 de diciembre de 2005		