






 Producto Certificado	COMITÉ TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN VENTANAS, FACHADAS LIGERAS, PUERTAS, PERSIANAS Y SUS COMPONENTES	 Asociación Española de Normalización y Certificación
	Ficha Técnica del sellante con Marca AENOR  , certificado nº:047/000253	
	Nombre comercial: BRİK-CEN CS-34 Naturaleza química: SILICONA NEUTRA	
	Fabricante: INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ADHESIVO, S.A. (QUIADSA) Fábrica: MECO (MADRID)	
Sellantes		
1º.- CLASIFICACIÓN SEGÚN ISO 11600: F 25 LM – G 25 LM		
2º.- DESCRIPCIÓN: Sellador de silicona neutro (oxima) reticulable en contacto con la humedad		
3º.- APLICACIONES: Sellador tixotrópico especial para el sellado de una amplia gama de materiales empleados en construcción y carpintería de PVC		
4º.- PROPIEDADES: Fácil extrusión, buena adhesión y elasticidad		
5º.- INDICACIONES DE USO: <ul style="list-style-type: none"> - Temperaturas de aplicación: mínima: + 5 °C máxima: + 40 °C - Alisamiento del producto: antes de la formación de piel 		
6º.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: <ul style="list-style-type: none"> - Aspecto: pasta tixotrópica - Dureza Shore A (DIN 53505): 20 - Recuperación elástica (EN 27389): >90 % - Módulo elástico 100% (EN 28339): 0,4 N/mm² - Resistencia a la rotura (UNE-EN 28339): 0,57 N/mm² - Deformación a rotura (UNE-EN 28339:93): 280 % - Capacidad de movimiento: 25 % - Temperatura de servicio: mínima:- 40 °C máxima: + 150 °C 		
7º.- ALMACENAMIENTO: <ul style="list-style-type: none"> - Conservación en lugar fresco y seco - Duración: 18 meses 		
8º.- PRESENTACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> - Cartuchos de 300 ml - Cajas conteniendo 25 cartuchos - Gama de colores: Translúcido; Negro (RAL 9003 y Oxirón); Burdeos (RAL 3005 y RAL 3007); Verde (RAL 6005, RAL 6009 y RAL 6015); Marrón (RAL 8017, RAL 8014 y RAL 8004); Acero inoxidable; Roble / Roble Covibar; Haya; Cerezo; Azul RAL5002; Blanco; Amarillo RAL 1021 		
9º.- LIMPIEZA: <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de las manos: con agua y jabón 		
10º.- SEGURIDAD E HIGIENE: <ul style="list-style-type: none"> - Evitar el contacto del producto con la piel, los ojos y las mucosas. - En caso de contacto con los ojos, aclararlos bien con agua y consultar al médico - Utilizar el producto en locales bien ventilados 		
<p>Francisco José Sanz Iglesias, Presidente del AEN/CTC-047, CERTIFICA que el sellante cuyas características técnicas y prestaciones figuran en esta Ficha Técnica, fabricado por INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ADHESIVO, S.A. (QUIADSA) en su factoría de MECO (MADRID), está en posesión de la Marca AENOR  para sellantes para juntas y acristalamiento.</p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Comité Técnico de Certificación 047</p> <p> Asociación Española de Normalización y Certificación</p> <p> Secretaría: ASEFAVE Príncipe de Vergara, 74 28006 Madrid</p> </div>		
En Madrid, a 09 de Enero de 2009		